# CM - 270
## ADHESIVO

Kresol®

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Adhesivo de contacto de intermedia calidad, de consistencia media alta de aplicación.
Su secado es medio, con tiempo abierto muy amplio, económico en costo.

## USOS

De preferencia con materiales que se requiera una adecuada resistencia como: alfombra, pasto sintético, carpeta textil, láminado plástico de fibra de vidrio, madera y chapa. Así como en superficies senirrígidas como: cuero, linóleum, neolite y cartón.

| CARACTERÍSTICAS | VALORES |
|---|---|
| Color | Natural y amarillo |
| Contenido de sólidos | 19.5 - 21.0 |
| Densidad: G/ML | 0.825 - 0.850 |
| Fluidez: SEG.<br>(Copa Ford 50 ml. 22°C 1/4") | 140 - 160 |
| Viscosidad Brookfield (cps)<br>Tiempo de secado: MIN | 3000 - 3700 |
| Tiempo de secado: Min.<br>Tiempo abierto: Min. | 10 - 15<br>15 - 30 |
| Rendimiento; $m^2$ | 4 - 5 |
| Resistencia Axial: IB/IN<br>A) 5 min. B) 10 min. | A) 50 B) 65 |

## APLICACIÓN

Deberá hacerse de preferencia en lugares ventilados. Lugares de techo alto y en espacios amplios es mejor. Con 5% de humedad superficial. Este adhesivo tiene una consecuencia de aplicaciones adecuada para hacerlo manual, ya sea con una brocha, espátula o llana dentada. En esta última se aconseja de 1.5 m.m la ranura.
Su rendimiento con una aplicación de película de 2 m.m de espesor sería de 6 a 8 metros cuadrados por lata de 17 litros dependiendo de la rugosidad de la superficie.

## PRECAUCIONES

Los recipientes que contengan el ashesivo CM - 1720, no se deberá de poner cerca del fuego porque son inflamables, tampoco se recomienda dejarlos bajo el sol. Durante el invierno, si el producto ha estado almacenado en lugares bastante fríos, se sentirá una pérdida de fuerza en la adherencia cuando se use, se aconseja, ahora si, en este caso sacarlos al sol, después rodarlos y cuando se abran agitar el producto vigorosamente.