

FICHA TÉCNICA

K54 Adhesivo

DESCRIPCIÓN

Adhesivo de contacto es un pegamento de contacto con mediana viscosidad; a base de solvente, fabricado a partir de hules de policloropreno y resinas.

APLICACIONES

Para colocación de laminado en maderas naturales y sintéticas.

Para el pegado de maderas naturales y sintéticas para el armado de enchapados.

Para el pegado de alfombras, tela gruesa, cuero, plásticos, laminados y pisos vinílicos o de madera, a diversas superficies.

Fibra aislante, pasto alfombra, zoclos, cuero, etc.

PRINCIPALES BENEFICIOS

Gran fuerza de pegado para un desempeño superior.

Puede aplicarse en superficies verticales y horizontales.

Resistente a la humedad y altas temperaturas (revisar cuadro de propiedades).

Rápido secado.

Alta flexibilidad para favorecer el desempeño en superficies igualmente flexibles.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

Preparación de la superficie a pegar:

1. Los materiales por unir deben estar secos y libre de grasa o polvo. Retirar contaminantes, adhesivos anteriores, partes sueltas o mal adheridas que puedan afectar el pegado.

Para el caso superficies lisas limpiar con alcohol isopropílico o acetona.

Aplicación del producto:

2. Con una espátula, rasador, llana, distribuir el material en ambas caras de los sustratos a pegar.

3. Dejar secar las piezas a pegar entre 5 a 7 minutos.

4. Unir las piezas de tal modo que no quede aire atrapado entre ellas.

5. Realizar presión con fuerza en una de las piezas para asegurar el contacto en toda la superficie de pegado.

El rendimiento de Adhesivo de contacto 5400 es de 5 m² por litro por cara en superficies lisas. Para superficies porosas de 3 a 4 m² por litro y puede variar en gran medida, dependiendo de las condiciones de las superficies

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

PROPIEDAD	VALOR TÍPICO
Olor	A solvente
Color	Negro
Viscosidad(Brookfield) (cPs)	1820-2000
Contenido de sólidos(%)	27 a 30
Densidad @25°C(g/ml)	0.890-900 kg/l
Tiempo abierto (minutos)	5 a 7
Tiempo de secado total (horas)	24 a 48
Temperatura de aplicación(°C)	5 a 40
Flash point (°C)	130°
Tenor VOC (g/ml)	70

PRESENTACIONES

Tambor de 200 Litros.

Lata de 17 Litros

Lata de 4 Litros

Lata de 1 Litro

Lata de 500 ml

Lata de 250 ml

Lata de 135 ml

NOTAS DE APLICACIÓN Y LIMITACIONES

Mantener el producto en el envase original, completamente cerrado y evitar dejarlo expuesto a los rayos solares o cualquier otra fuente de calor.

Limpiar las herramientas utilizadas con alcohol isopropílico o acetona.

No está recomendado para ser recubierto.

Si el adhesivo rebasó el tiempo de espera recomendado, será necesaria una nueva aplicación o reactivar con una pistola de aire caliente.

COLORES

Negro

ALMACENAMIENTO/TIEMPO DE VIDA

Consérvese con el envase sellado, en lugar fresco, seco y protegido de los rayos solares a una temperatura entre 5 y 35 °C. El tiempo de vida, para latas que no se han abierto, es de aproximadamente 12 meses.

Estiba Máxima:

5 cajas superpuestas con latas de hasta 4 l

3 latas de 17 litros superpuestas.

PRECAUCIONES

Evitar fuentes de ignición en el área de trabajo.

Aplicarlo en lugares bien ventilados y con el equipo personal adecuado (goggles, guantes de polietileno o neopreno, mascarilla para vapores orgánicos).

Evitar el contacto con ojos y boca. Puede causar irritación en los ojos e intoxicación por ingestión.

Contiene sustancias cuya exposición prolongada y reiterada podría ocasionar daños a la salud.

No se deje a alcance de los niños.

Para más información, revisar la hoja de datos de seguridad (SDS)

NOTA: Todos los datos y la información técnica se basan en los resultados obtenidos en condiciones de aplicación típicas. Es responsabilidad del cliente verificar si el producto es adecuado para la aplicación prevista. La responsabilidad de la instalación profesional y correcta, y el cumplimiento de las normas de construcción pertinentes recae en el cliente. Glassfiber proporciona esta información como servicio técnico. Glassfiber se basa fundamentalmente en las otras fuentes para promocionar información exacta. La información proporcionada como resultado de las pruebas y análisis técnicos propios de GF es exacta en la medida de nuestro conocimiento y capacidad, a la fecha de impresión, mediante el uso de procedimientos y métodos eficientes y estandarizados. Cada usuario de estos productos o información debe realizar sus propias pruebas para determinar la seguridad, adecuación e idoneidad del producto o combinación de productos, para todo propósito, aplicación y uso previsto por el usuario y por cualquier tercera parte a la que el usuario pueda transferir los productos. Dado que GF no puede controlar el uso final de este producto, la empresa no garantiza que el usuario obtendrá los mismos resultados que los publicados en este documento. Los datos e información se usan como servicio técnico y están sujetos a cambios sin aviso previo. Al ordenar / recibir el producto, usted acepta los Términos y Condiciones Generales de Venta de Glassfiber aplicables en la región de Norte América.